

Caratteristiche acciai utilizzati da Joskin (rispetto ai tradizionali)

Tipo di acciaio	"Limite di elasticità (kg/mm ²)"	"Limite di rottura (kg/mm ²)"
S235 e St 37-2 (acciaio tradizionale)	23,5	40
S355 o St 52-3 (acciaio tradizionale)	35,5	48
S420 (acciaio HLE JOSKIN)	42	55
S550 (acciaio HLE JOSKIN)	55	61
S690 (acciaio HLE JOSKIN)	69	75
HARDOX 450 (KTP HARDOX)	120	140